

## FICHA TÉCNICA

Ficha técnica: FT0390

**SERIE :** TECH  
**MODELO :** CUBE GREY  
**COLOR :** MULTI  
**ACABADO:** MATE  
**FORMATO :** 26,7 X 30,9  
**ESPEJOR :** 6 mm



**USOS :**

**INTERIOR :** PARED Y SUELO ( TRÁNSITO INTENSIDAD MODERADA-BAJA (p.e. suelo de baño))

**EXTERIOR :** SOLO PARED

**ZONAS HÚMEDAS:** SI

**PISCINA:** SI (EN CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)



EXTERIOR  
Outdoor



PAVIMENTO  
Floor Tiles



Z.HÚMEDAS  
Wet Areas



PISCINAS  
Pools



INTERIOR  
Indoor



REVESTIM.  
Wall Tiles

### DESCRIPCIÓN

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE

### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELÁNICO PRENSADO Y ESMALTADO

FORMATO: 267 mm x 309 mm x 6 mm - MEDIDA DE CHIP 48x83 mm

AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.

TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C, CONSTITUIDO POR UN AMASIO ÚNICO COMPACTO.

### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%

### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO, CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

### PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m <sup>2</sup> por palet
10	99	1.007,0	81,77

### INSTALACIÓN

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE :**

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA COMPACTA, PERFECTAMENTE PLANA Y LIBRE DE SUCIEDAD Y GRIETAS. HAY QUE IGUALAR TODAS LAS ÁREAS IRREGULARES DE LA SUPERFICIE. ES POSIBLE QUE SE NECESITE UNA CAPA PARA NIVELAR Y HACER QUE LA SUPERFICIE SEA PLANA. ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE ESTÉ SECA, CON UN MÁXIMO DE 3% DE HUMEDAD CONTENIDA. NO INSTALE LOS MOSAICOS DIRECTAMENTE SOBRE CONTRACHAPADO O PANELES DE YESO.

---

**COLOCACIÓN:**

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN INSPECCIONE TODAS LAS MALLAS DE MOSAICO Y ASEGÚRESE QUE EL MATERIAL ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES Y SIN DEFECTOS. ESTABLECER DIRECTRICES MIENTRAS SE ALICATA AYUDARÁN A QUE EL PRODUCTO QUEDE ALINEADO.

EL TAMAÑO DE LA LLANA DENTADA DEPENDE DEL MOSAICO , CUANTO MÁS DELGADOS LOS MOSAICOS MÁS PEQUEÑA LA LLANA.RECOMENDAMOS ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO (ESPECIAL PARA MOSAICOS Y PORCELÁNICO). ASEGÚRESE DE APLICAR SÓLO ADHESIVO AL ÁREA QUE PUEDE CHAPAR EN 15 MINUTOS, YA QUE SE SECA MUY RÁPIDO.

DESPUÉS DE PEGAR LOS MOSAICOS, UTILIZAR UNA LLANA DE GOMA PARA PRESIONAR LOS MOSAICOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA ADHESIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LA DISTANCIA ENTRE DIFERENTES MALLAS ES LA MISMA QUE LA QUE EXISTE ENTRE LAS PIEZAS EN LA MISMA MALLA.

ADHESIVO REQUIERE POR LO MENOS 24 HORAS PARA SECAR.

MANIPULAR LOS MOSAICOS CUIDADOSAMENTE YA QUE CONTIENEN ELEMENTOS FRÁGILES COMO EL VIDRIO, ESPEJO, ACERO, ALUMINIO, TRAVERTINO, MÁRMOL, RESINA, PORCELÁNICO, NÁCAR, CUARZO, ETC...

---

**REJUNTADO:**

ANTES DE APLICAR EL REJUNTE ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN PERFECTAMENTE LIMPIAS Y LIBRES DE RESIDUOS Y POLVO. REJUNTE NO ARENOSO(NO ABRASIVO) ES EL REJUNTE RECOMENDADO PARA SER UTILIZADO PARA EL MOSAICO DEBIDO A LAS PEQUEÑAS JUNTAS. EVITE UTILIZAR REJUNTE ARENOSO, YA QUE PUEDE RAYAR ALGUNOS MATERIALES COMO EL VÍDRIO , EL ACERO INOXIDABLE, LA PIEDRA PULIDA, ETC.

USANDO UNA LLANA DE GOMA, APLICAR EL REJUNTE EN LOS MOSAICOS. APLÍQUELO EN LA DIRECCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL PARA ESPARCIR EL REJUNTE. APLIQUE UN POCO DE PRESIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS JUNTAS ESTÁN BIEN RELLENAS.

MIENTRAS EL REJUNTE ESTÁ TODAVÍA FRESCO , DESLICE EN DIAGONAL CON EL BORDE LARGO DE LA LLANA DE GOMA PARA ELIMINAR EL EXCESO DE REJUNTE Y LUEGO LIMPIE CON UNA ESPONJA HÚMEDA.

PRODUCTOS ABRASIVOS Y ALCALINOS NO DEBEN SER UTILIZADOS PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS.

**LIMPIEZA:**

PARA LA LIMPIEZA SE NECESITA: DETERGENTES NEUTROS O LIMPIACRISTALES Y UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO (PARA EVITAR RAYAR).

---

**NOTAS:**

TODOS LOS MOSAICOS ESTÁN HECHOS A MANO , POR LO QUE PEQUEÑAS VARIACIONES EN COLOR SON HABITUALES. SE RECOMIENDA COMPROBAR LAS PIEZAS ANTES DE LA COLOCACIÓN.

AL CORTAR MOSAICOS CON UNA SIERRA DE AGUA , PONER UN AZULEJO O UN TROZO DE PLÁSTICO DURO DEBAJO EN LA BANDEJA DE CORTE, ESTO ES NECESARIO PARA EVITAR QUE EL MOSAICO CAIGA DENTRO DE LA APERTURA DEL DISCO DE CORTE, Y ASÍ SER CAPAZ DE HACER UN BUEN CORTE RECTO.

---

*LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO.*